



CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N

Kompozit-portlandcement MSZ EN 197-1:2011

Beremend



Harmóniában a környezettel.

DUNA-DRÁVA CEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

Kompozit-portlandcement MSZ EN 197-1:2011

A CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N típusú kompozit-portlandcement építőipari kötőanyagként alkalmas a következő felhasználási célokra:

- magas - és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetek
- mechanikai igénybevételnek kitett térburkolatok, kopásálló, megfelelő minőségű fagyálló betonok
- vízzáró betonok, vízepítési műtárgyak betonszerkezetei
- esztrich betonok, vakolatok, habarcsok

Összetétel, cement alkotórészei:

Portlandcement-klinker, szabványos összetétel szerinti kiegészítő anyag tartalom 6 - 20% között, szükség szerinti mennyiségű kötőanyag (gipszkő, REA-gipsz), kromátszikkentő anyag.

Fontosabb jellemzők, felhasználási területek:

A CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N kompozit-portlandcement pernye és mészkő kiegészítő anyagot tartalmaz. A pernye a cement kedvező utószilárdulását, a mészkő a jobb szemcseméret-eloszlást, valamint a hatékonyabb vízmegtartó képességet biztosítja. Jelentős kezdőszilárdság, nagy végszilárdság, közepes mértékű hőfejlés jellemzi.

Színe középszürke; sötétebb árnyalatú a portlandcementek színénél.

Előnyösen alkalmazható C 16/20 – C 45/55 szilárdsági jelű beton, vasbeton szerkezetek készítéséhez. Téli időszakban, alacsony környezeti hőmérsékleti viszonyok mellett eredményesen használható.

Alkalmas megfelelő minőségű fagyálló beton (XF1, XF3), kopásálló beton (XK1, XK2) vízzáró beton (XV1 – XV3), sugárvédő beton gyártásához, téli és nyári időszakban egyaránt.

Felhasználási javaslat betonkeverék gyártásához, betonszerkezet kivitelezéséhez:

A cement felhasználásához alapvető építőipari ismeret szükséges. Amennyiben nem rendelkezik megfelelő szakipari ismeretekkel, kérje ki betontechnológus tanácsát!

A tartós beton készítésének alapvető ismérvei:

- alacsony víztartalom
- minél nagyobb tömörség
- gondos utókezelés

A betonkeverék gyártásánál törekedni kell a minél kevesebb keverővíz hozzáadására. A beton bedolgozhatóságának javításához képlékenyítő, folyósító adalékszer adagolása javasolt. A nagyobb szilárdság, kedvezőbb betonstruktúra elérése érdekében ügyelni kell a frissbeton megfelelő tömörítésére. A beton utókezelését a bedolgozást követően azonnal meg kell kezdeni, vízzel történő permetezéssel, elárasztással, fóliatakarással, zsáliban tartással, párazáró bevonat felhordásával. A beton nedvesen tartását megszakítás nélkül 7-21 napon keresztül javasolt végezni a betonkeverék összetételétől, a betonszerkezet típusától, illetve a környezeti hőmérséklettől függően. Alacsony környezeti hőmérséklet esetén gondoskodni kell a betonszerkezet fagyvédelméről, hőszigeteléséről, a beton fagyással szembeni ellenálláshoz szükséges kritikus szilárdság eléréséig. Javasolt bedolgozási hőmérséklet: +5°C napi átlaghőmérséklet felett.

Műszaki jellemzők: /DDC, Labor-MEO/

	Szabvány követelmény	Átlagérték Beremendi Gyár
Nyomószilárdság (MPa)		
■ 2 napos	≥ 10	18,6
■ 28 napos	≥ 42,5 ≤ 62,5	51,3
Kötési idő (perc)		
■ kezdete	≥ 60	213
■ vége	-	293
Fajlagos felület (cm ² /g)	-	3800
Vízigény (%)	-	30,3