
 <small>HEIDELBERGCEMENT Group</small>	Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.	 1414
	Bugyi Kavicsbánya 2347 Bugyi, külterület 01605/28 hrsz.	

Teljesítménynyilatkozat



1414-CPR-T0274/1

*Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013 (VII.16.) Korm. Rendelet szerint
A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó a felelős*

Terméktípus/Felhasználási cél	<i>osztályozott homokos kavics betonhoz, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz</i>
Egyedi azonosító kód:	<i>OHK 0/4 G_F85; OK 4/8 G_C80/20; OK 8/16 G_C80/20; OK 16/32 G_C85/20; THK 0/8 G_A85; THK 0/16 G_A90; THK 0/24 G_A85; THK 0/32 G_A85</i>
Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésben előírtaknak megfelelő	<i>A mérlegeléskor átadott szállítólevél tartalmazza</i>
A gyártó neve és címe	<i>DDC Kft. Bugyi Kavicsbánya 2347 Bugyi, külterület 01605/28 hrsz.</i>
AVCP rendszer	<i>2+</i>
Harmonizált szabvány száma és címe	<i>MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyagalmazok (adalékanyagok) betonhoz</i>
A bejelentett szervezet neve és azonosítója	<i>Cemkut Kft. (1414)</i>
A kiadott tanúsítvány száma	<i>1414-CPR-T0274</i>
Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma	<i>ETVJ 1/2015</i>
Az alapvizsgálatokat és a gyártásközi vizsgálatokat végző laboratórium	<i>Beton Technológia Centrum Kft.</i>

A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Vizsgálati módszer	
	Teljesítmény	
Szemnagyság	MSZ EN 933-1	Frakció 0/4: G _F 85 Frakció 4/8: G _C 80/20 Frakció 8/16: G _C 80/20 Frakció 16/32: G _C 85/20 Frakció 0/8: G _A 85 Frakció 0/16: G _A 90 Frakció 0/24: G _A 85 Frakció 0/32: G _A 85
Szemek testsűrűsége	MSZ EN 1097-6	Frakció 0/4: ρ _{rd} = 2,63 t/m ³ Frakció 4/8: ρ _{rd} = 2,63 t/m ³ Frakció 8/16: ρ _{rd} = 2,68 t/m ³ Frakció 16/32: ρ _{rd} = 2,66 t/m ³
Finomszemtartalom < 0,063 mm	MSZ EN 933-1	Frakció 0/4: f ₃ Frakció 4/8: f _{1,5} Frakció 8/16: f _{1,5} Frakció 16/32: f _{1,5} Frakció 0/8: f ₃ Frakció 0/16: f ₃ Frakció 0/24: f ₃ Frakció 0/32: f ₃
Aprózódással szembeni ellenállás	MSZ EN 1097-2	Frakció 8/16: LA ₃₀ Frakció 16/32: LA ₃₀ Frakció 0/16: LA ₃₀ Frakció 0/24: LA ₃₀ Frakció 0/32: LA ₃₀
Kopásállóság	MSZ EN 1097-1	Frakció 8/16: M _D E10 Frakció 16/32: M _D E10

 <small>HEIDELBERGCEMENT Group</small>	Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.	 1414
	Bugyi Kavicsbánya 2347 Bugyi, külterület 01605/28 hrsz.	

		Frakció 0/16: M _D E10 Frakció 0/24: M _D E10 Frakció 0/32: M _D E10
Vízfelvevő képesség	MSZ EN 1097-6	Frakció 0/4: W _{A24} =0,8 % Frakció 4/8: W _{A24} =0,9 % Frakció 8/16: W _{A24} =0,7 % Frakció 16/32: W _{A24} =0,7 %
Fagyállóság	MSZ EN 1367-1	Frakció 0/4: F ₁ Frakció 4/8: F ₁ Frakció 8/16: F ₁ Frakció 16/32: F ₁

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.



Buócz Tamás
kavicsüzletág vezető

Bugyi, 2019.01.02.